



FDV-DOKUMENTASJON

HELTREPANEL AV BARTRE TIL INNVENDIG BRUK

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Heltrepanel av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. Panel kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Panelvarianter fra fabrikk:

Ubehandlet panel

Alt ubehandlet trepanel vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning. Ubehandlet panel kan overflatebehandles med ulike produkter. Ved heldekkende maling, husk kvistlakk og grunning. Slip lett mellom strøkene og avslutt med toppstrøk i ønsket farge. Beis kan påføres med flere strøk i ønsket farge for å oppnå ønsket nyanse.

Beiset panel

Øyheim Høvleri kan tilby både standardfarger og andre beisfarger. Sherwin-Williams er leverandør til all beis til Øyheim Høvleris paneler. Beis vil gi en matt utseende, og vil endre farge over tid. For vedlikehold eller reparasjon er det viktig å ha riktig fargenavn og fargekode. Produktet er et ferdig til bruk og trenger ikke toppstrøk.

Lasert/pigmentert lakk

Øyheim Høvleri leverer panel som er behandlet med pigmentert lakk. Sherwin-Williams er leverandør av lakk til Øyheim Høvleris paneler. Produktet er ferdig til bruk og trenger ikke toppstrøk.

Malt panel

Øyheim Høvleri tilbyr en rekke farger og profiler i malte paneler. Panelene leveres grunnet med mellomstrøk, og bør overmales med et toppstrøk etter montering. Dette bør skje når fuktigheten i panelet er på det laveste, f.eks. i slutten av fyringssesongen. Grunningen inneholder middel som er dempende for misfarging av kvist. Misfarging kan allikevel skje, og særlig hvis panelet blir utsatt for høy temperatur og UV/sollys og sterk varierende temperatur og luftfuktighet. Dette er ikke reklamasjonsberettiget. Sherwin-Williams og Jotun er leverandører til heldekkende maling. Malte paneler vil alltid ha små feil som sprekke og ujevnheter i kvist som er naturlig i tre.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktet klut.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner



Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Alt ubehandlet trepanel vil gulne, og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning. Kvaliteten på innvendig panel forringes normalt ikke, men ved behov/ønske kan panelet overmales. Før overmaling, må overflatene vaskes med fettløsende middel. La overflaten tørke før kvistlakk og maling i ønsket farge påføres panelet. Følg alltid malingsprodusentens anbefaling.

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt.

3. MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid, kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse	- Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 0400 0600 _ _ _ _

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Øyheim Høvleri As
Organisasjonsnr.	NO 943526141 MVA
Postadresse	Næringsparkvegen 16
Postnr. og poststed	7870 GRONG
Telefon	(+47) 74 33 22 30
E-post	post@oyheim.no
Internettadresse	www.oyheim.no

Versjon 1.1